

# 08 Wood Tex

Flügger Wood Tex eru vatnsþynntar vörur til notkunar á við utanhúss. Vörurnar veita viðnum mjög veðurþolið og sérlega endingargott yfirborð, gljáa og litheldni. Vörurnar eru auðveldar í notkun og þornunartíminn er stuttur.



## Vörulýsing

Litlaus meðhöndlun sem vinnur með viðnum og gefur honum gulbrúnan/bleikan litatón. Eftir 6-8 vikur breytist yfirborðið í silfurgrátt gegnsætt yfirborð. Myndar varnarlag sem vinnur gegn myglu- og sveppagróðri á yfirborðsflötum og gefur góða eldtefjandi eiginleika. Notist sem formeðferð á undan endanlegri meðferð með Wood Tex Sealer – Yfirborðspéttir.

- Umhverfisvæn kísiltækni
- Eldtefjandi
- Hámarksending

## Notkunarmöguleikar

Gagnvörðum fullkomlega berskjálðaðan viði á borð við palla. Undirlagið þarf að vera nýtt eða alveg slípað.

## Undirlag

Undirlagið þarf að vera nýtt eða alveg slípað, ídrægt, hreint, þurr, þétt og henta til yfirmálunar. Forðast verður ófullnægjandi meðhöndlun á endaflekum, vatnsgildrur eða staði þar sem vatn kann að safnast fyrir. Rakahlutfall í viði fyrir málun má að hámarki vera 20%. Nýr, fúavarinn viður skal þorna í 4–6 mánuði fyrir meðhöndlun.

## Meðhöndlun

Flagnandi eldri viðarvörn og trosnaðar viðartrefjar er fjarlægt með hreinsun og slípun Óhreinindi, fita og smitandi efni skal fjarlægja með Flügger Terrasserens. Þörunga, myglu- og sveppagróður skal fjarlægja með því að hreinsa með Facade Anti-green. Lauk med Flügger 08 Wood Tex Sealer: eftir 4-6 tímar

## Notkun

Notið pensil eða rúllu.

Berið tvær umferðir á með 1 klukkustundar þornunartíma á milli umferða og vinnið vel ofan í viðinn.

Notið „blautt á blautt“-aðferð og fjarlægið vandlega umframvökva.

Gránunin verður ójöfn ef sól og regn nær ekki öllu yfirborði flatarins. Hægt er að nota viðarvörnina á þeim svæðum en gránunin tekur lengri tíma.

Forðast verður alla rakaþéttingu.

Forðist að vinna í beinu sólarljósi.

Yfirborðið má ekki komast í snertingu við frost eða rigningu í sólarhring eftir að meðferðinni er lokið.

## Væntanleg útkoma

Silfurgrátt og gagnsætt yfirborð þar sem æðamynstur og bygging viðarins sést í gegn.

Yfirborðspolið og útlit fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

## Þrif og viðhald

Lausar viðartrefjar eru fjarlægðar með bursta.

Óhreinindi, feiti og aðskotaefni ætti að fjarlægja með Façade Clean.

Pörungar, mygla og mygluvöxtur eru fjarlægð með hreinsun með Façade Anti-green.

Viðhaldið með Flügger 08 Wood Tex Sealer á tveggja ára fresti eða eftir þörfum.

## Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrífið þau svo með vatni. Hellid ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmlingu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svöldum, frostlausum stað og vel lokað

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Gegndreyping
Eðlisþyngd (kg/l)	1.0
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	5
Short Spreading rate (m <sup>2</sup> /l)	3
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks lofraki 80% RH.
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	1
þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

júní 2023

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

apríl 2023