

# Interiör Fix primer

## Vörulýsing

Undirmálning sem tryggir kjörvegggrip. Notað innandyra fyrir harða, slétta fleti áður en málningu er lokið.

- Kjörvegggrip
- Undirmálning
- Mött yfirborð



## Notkunarmöguleikar

Notað á keramikflygsur, hart PVC, gler, samlímingu, melamín, þar sem áður hefur verið málað með alkýð, málað með exposy og iðnaðarlökkuð yfirborð í þurrum herbergjum.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun. Vatnagildrur eða möguleiki á uppsöfnun vatns og stöðug áhrif á vatn eða raka mega ekki eiga sér stað.

## Meðhöndlun

Fjarlægðu laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa. Fjarlægjið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37. Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Þússið fyrir gljáláusa áferð eins og þörf krefur. Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla. Grunnur nýr eða ber, hreinsaður viður með Stop Primer. Berðu á 1 umferð.

## Notkun

Pensill, rúlla eða sprautu. Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni. Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt. Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. Efnishiti fyrir úðun, lágm. 12°C. Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun. Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar. Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun. Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Mött, þekjandi yfirborð. Málið / lakkið yfir með því efni sem hentar hverju sinni.

## Athugið!

Efnið tryggir hámarksviðloðun þegar það hefur náð fullri hörðun.

# Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum og þrifið þau svo með vatni. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Matt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.48
Þurrefnisinnihald vigt %	61
Þurrefnisinnihald rúmmál %	42
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	2
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	12
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Vatn, er venjulega ekki þynnt.
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

### Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2023

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

september 2022