

# Interior Stop Primer

## Vörulýsing

Grunnmálning og undirmálning með sérstaklega góða þekju og frábæran samruna. Lágmarkar hættuna á að vatnsleysanleg litarefni í undirlagi geti mislitað síðari málningarmeðferð.

- Góðir þekjueiginleikar
- Grunnmálning og undirmálning
- Mött yfirborð



## Notkunarmöguleikar

Ber viður eða á undirlag sem þegar hefur verið meðhöndlað fyrir áhættu af hnútum, tréefni og vatnsleysandi litarefni, vatnsblettum og nikótíni.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

## Meðhöndlun

Fjarlægðu laust efni og málningu með því að hreinsa og þússa. Fjarlægðu óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því aðhreinsa með Fluren 37. Vatnsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Þússaðu hart og sleipt yfirborð svo engar ójöfnur séu á því. Í sprungur, ójöfnur og göt þarf að spartla. Leggið tvisvar á fyrir bestu niðurstöður.

## Notkun

Pensill eða rúlla.  
Val á verkfæri/áhalði ræðst af áferðinni.  
Berðu blautt í blautt og ljúktu með því að nota pensil/rúllu í sömu átt.  
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.  
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.  
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, fulla hörðun og tíma á milli yfirmálunar.  
Aukið hitastig og lágur loftraki dregur úr þurrktíma og fullri hörðun.  
Ávallt skal framkvæma prófunarmeðhöndlun til að athuga og samþykkja viðloðun og útkomu.

## Væntanleg útkoma

Hálfmött, þekjandi yfirborð.  
Málið yfir með málningu að eigin vali.

## Athugið!

Ef sprauta er notuð, er hætta á stútur lokist og að síur, slöngur og dælur stíflist.

# Umhverfisupplýsingar

Fjarlægð eins mikla málningu og mögulegt er fyrir þvott með Metal Pro Cleaner. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Skráð í gagnagrunn fyrir vistvænar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt að nota við Svansmerkt byggingarverkefni.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Grunnmálning
Gljái	Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.26
Þurrefnisinnihald vigt %	50
Þurrefnisinnihald rúmmál %	37
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	8
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	6
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Á ekki að þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Metal Pro Cleaner

### Núverandi TDS útgáfa

febrúar 2023

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

desember 2022