

Natural Wood Boat Varnish

Flügger Natural Wood vörur eru ætlaðar til umhirðu og viðhalds á náttúrulegum við. Þær halda viðnum líflegum og vernda hann ásamt því að viðhalda uppbyggingu og viðarmynstri sýnilegu.

Vörulýsing

Natural Wood Boat Varnish er urethane alkýð lakk sérstaklega til meðferðar á viði. Býður upp á öflugt yfirborð gegn veðri og salti. Natural Wood Boat Varnish er aðgengilegt hálf-gljáa eða gljáandi.

Notkunarmöguleikar

Innan- og utandyra til að lakka við.

Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, heilt og hentugt fyrir yfirborðsmeðhöndlun.

Meðhöndlun

Hreinsið áður lakkað yfirborð með Natural Wood Cleaner.

Áður lakkaðir fletir eru slípaðir þar til þeir eru mattir.

Þurrkaðu með þurrum klút.

Ómeðhöndlaður viður, úti, grunnaður með Flügger 01 Wood Tex Classic Grunnolíu.

Besti árangurinn næst með 3 umferðum fyrir notkun.

Notkun

Borið á með pensli.

Eftir grunninn skal fara 4 umferðir af óþynntu Natural Wood Boat Varnish.

Notið „blautt á blautt“-aðferð við málnuna og strjúkið penslinum ævinlega í sömu átt.

Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.

Gerðið ævinlega prufu til að kanna viðloðun og útlit.

Væntanleg útkoma

Litlaus og gljáandi yfirborð sem virðist mettuð og samræmda í gljáa og klára.

Yfirborðspolið fer eftir gæðum viðarins, byggingu viðarins, aðferðum við meðhöndlun og váhrifum.

Athugið!

Verjið nýlega málað yfirborð gegn óhagstæðu veðri.

Gerðið viðeigandi ráðstafanir til að verjast áhrifum raka og rigningu á nýlega málað yfirborð.

Yfirborðið nær hámarksstyrk þegar það er fullharðnað.

Umhverfisupplýsingar

Fjarlægjið eins mikla málningu og mögulegt er fyrir þvott með penslahreinsir. Ekki hella leifum málningar í niðurfall. Farið með þær í endurvinnslustöð. Lágmarkið málningarúrgang með því að reikna út fyrirfram hversu mikla málningu þarf. Geymið málningarafgang á viðeigandi hátt svo hægt sé að nota hann síðar, sem dregur úr umhverfisáhrifum.



Geymsla: Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

Öryggisbúnaður: Penslun/rúllun: Hlífðargleraugu og hanskar. Þússun: Búnaður til verndar öndunarfærum.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	[9]
Gljái	Gljáandi;Hálf-gljáa
Eðlisþyngd (kg/l)	0.90
Þurrefnisinnihald vigt %	46
Þurrefnisinnihald rúmmál %	40
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	10
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +5°C
Loftraki	Hámarks loftraki 80% RH.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	4
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	24
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Þynning	Má ekki þynna
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Penslahreinsir

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

júlí 2022