

# Sandpartl LH

Flügger Sandplast er tilbúin blanda fylliefnis sem tilbúið er til notkunar. Notað til að sléttloft og veggi. Vörurnar hafa fyrsta flokks vinnslueiginleika og fylligetu, góða pússningareiginleika og rýrnun er í lágmarki.

## Vörulýsing

Fylliefni fyrir þurrými. Inniheldur létt, miðlungsgróft fylliefnisþykkni með góða fylligetu. Ljúkið með því að setja veggklæðningu og/eða viðeigandi lofta- eða veggjamálningu.



- Miðlungsgróft fylliefni
- Góð fylligeta
- Ljósgrár

## Merkingar



## Notkunarmöguleikar

Viðgerðir og spörlun til að sléttá múrhúð, steypu, léttsteypu og áður máluð yfirborð.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, traust og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

## Meðhöndlun

Fjarlægið laust efni og málningu með því að hreinsa, pússa og þurra af. Fjarlægið óhreinindi, gróm, feiti og kalkefni með því að hreinsa með Fluren 37. Vatsleysanlega upplitun, nikótín og sót er hægt að hreinsa með Fluren 49. Pússa skal slétt, hörð og sleip yfirborð. Berið fylliefnisþykknið á og sléttið. Pússið yfirborðið og grunnið fyrir frekari meðhöndlun.

## Notkun

Berið á og sléttið með spartlspaða. Veljið verkfæri eftir stærð yfirborðsins. Berið nægilega mikið magn á og vinnið og sléttið fylliefnisþykknið. Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins. Forðist rakaþéttingu. Kuldi og aukið rakastig lengir þurktíma, tefur fulla verkun og lengir tíma á milli yfirmálunar. Mikill hiti og lítilloftraki draga úr þurktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið. Hætta er á rýrnun ef fylliefnisþykknið er ekki fullkomlega þurrt á milli umferða. Mælt er með að gera prufu til að tryggja að útkoma verði í samræmi við væntingar.

## Væntanleg útkoma

Sléttið yfirborð á milli umferða.

# Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið eins mikið af fylliefni og mögulegt er af verkfærum áður en þau eru hreinsuð með vatni. Hellrið ekki leifum af fljótandi málningu í niður föll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svöldum, frostlausum stað og vel lokað

## Viðbótar upplýsingar

Varan uppfyllir kröfur M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

## Tæknilegar upplýsingar

Vara	Spartl og kítti
Litur (spartl)	Ljósgrár
Eðlisþyngd (kg/l)	1.14
Þurrefnisinnihald vigt %	55
Þurrefnisinnihald rúmmál %	56
Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	1
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
Loftraki	Lágm. + 10°C við notkun og þurrkun/verkun.
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	2
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	20
Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	28
Viðloðun við steypu (Mpa)	0,66
Lagþykkt (að nafnvirði mm)	2
Kornastærð (max.Mm)	0,2
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn

## Núverandi TDS útgáfa

október 2023

## Í staðinn fyrir TDS útgáfu

febrúar 2023