

# KABRIC Floor Strongcoat Silk

DETALE CPH er einstök vörulína sem ætluð eru til skrauts sem er hægt að gera virkilega öðruvísi hluti með. Litirnir og áferðirnar eru innblásin af skandinavískri hönnun og hefð og fyrirmyndin er breytileiki náttúrunnar. Vörurnar henta bæði fagmönnum og þeim sem vilja gera hlutina sjálfir.

## Vörulýsing

Hálfgljáandi, öflugt, PU-styrkt akrýllakk. Mælt með þessu fyrir undirlag sem hefur verið meðhöndlað með KABRIC Floor sem þarf að standa undir meðalmiklum virknikröfum, smávægilegri umferð gangandi vegfarenda, sliti í tengslum við notkun og minniháttar óhreinindum. Undirstrikar útlit og áferð yfirborðsins.

- PU-styrkt akrýllakk
- Sterkt
- Hálfgljáandi

## Notkunarmöguleikar

Borðstofur og önnur slík sameiginleg rým.  
Notað á undirlag sem hefur verið meðhöndlað með KABRIC Floor.

## Undirlag

Verður að vera hreint, þurrt, þétt og henta til yfirborðsmeðhöndlunar.

## Meðhöndlun

Ryksugið og þurrkið vandlega með undinni tusku.  
Berið þrjár umferðir af KABRIC Floor Strongcoat Silk með pensli og/eða rúllu.

## Notkun

Pensill eða rúlla.  
Ákveðið hvernig borið er á út frá þeirri áferð sem óskað er eftir.  
Slökkvið á gólfhita á meðan á meðhöndlun stendur.  
Eftir meðhöndlun skal hækka gólfhitann í þrepum.  
Berið jafnt á, blautt á blautt og gætið þess að það skarist ekki né að pollar af lakki myndist.  
Ávallt skal nota sama lotunúmer á samliggjandi/samfelld yfirborð.  
Kuldi/hiti getur haft áhrif á seigju efnisins.  
Hindra þarf rakapéttingu við þurrkun/hörðun.  
Kuldi og aukið rakastig lengir þurrktíma, tefur fulla hörðun og lengir tíma á milli umferða.  
Mikill hiti og lítill loftraki draga úr þurrktíma og leiða til þess að efnið tekur sig ekki jafnmikið.  
Ávallt skal gera prufu á fleti til að sjá viðloðun og útkomu.

# Væntanleg útkoma

Hálfgljáandi, slitsterkt yfirborð með eiginleika sem hrinda frá sér óhreinindum.

Djúp áferð með hámarkssamloðun.

Polir hreinsun, þar á meðal blettahreinsun með hreinsiefni sem er ekki slípiefni pH > 2 < 9, vatn, bursti og klútur.

Breytingar á lokaútkomu sökum raka í undirlaginu getur myndað sýnileg för í lokaáferðinni.

Varist að setja hluti á yfirborðið áður en lakkið er að fullu harðnað.

Yfirborðið þolir léttu notkun eftir 24 tíma.

## Ábendingar

Settu filttappa á húsgögn til að lágmarka för og rispur.

Verndið yfirborð og staði með mikilli umferð og einbeittri slit.

## Umhverfisupplýsingar

Fjarlægið sem mesta málningu af verkfærunum áður en þú þværð þau. Hellið ekki leifum af fljótandi málningu í niðurföll heldur farið með leifarnar á næstu endurvinnslustöð. Lágmarkið leifar og sorp eftir málun með því að reikna út nauðsynlegt magn áður en verkið hefst. Geymið umframmálningu með réttum hætti til að hægt sé að nota leifar síðar og lágmarka þannig umhverfisáhrif.

**Geymsla:** Á svölum, frostlausum stað og vel lokað

## Tæknilegar upplýsingar

Eðlisþyngd (kg/l)	1.03
-------------------	------

Efnisnotkun (m <sup>2</sup> /ltr.)	12
------------------------------------	----

Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðun	Min. +10°C
---	------------

Loftraki	Hám. loftraki 80% RH.
----------	-----------------------

Þurrktími við 20°C, 60% RH (Tímar)	1
------------------------------------	---

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	2
--	---

Fullharðnað Þurrktími við 20°C, 60% RF	7
--	---

Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn
---------------------------	------

### Núverandi TDS útgáfa

desember 2021

### Í staðinn fyrir TDS útgáfu

nóvember 2021