

Natural Wood Stain

Vörulýsing

Flügger Natural Wood Stain er vatnsþynnlanlegur viðarbæs sem notaður er til að bæsa og lita ómeðhöndlæðan við innandyra.

- Gefur viðnum fallegan, hálfmattan blæ
- Hrindir frá sér óhreinindum og þolir létt þrif
- Litaður bæs fyrir ljósar viðartegundir



Notkunarmöguleikar

Hentar til að bæsa ljósar viðartegundir innandyra. T.d. húsgögn eða panil úr furu eða greni. Hafið í huga að útkoman á litnum verður mismunandi eftir litnum á viðnum sem borið á. Kvistir geta verið sýnilegir eftir meðferð, sérstaklega þegar notaðir eru ljósir litir.

Meðhöndlun

Undirlagið þarf að vera hreint, þurr, rykfrítt, traust og tilbúið til málunar. Slípið bletti og kvisti. Hreinsið og slípið áður meðhöndlæða fleti eftir þörfum áður en efnið er borið á.

Notkun

Hrærið vel fyrir notkun og á meðan á notkun stendur. Berið á með pensli í jöfnu, þunnu lagi í lengdarstefnu viðarins. Forðist skörun. Ef bera á fleiri en eina umferð á er mælt með að slípa létt með finum sandpappír (120-180) og rykhreinsa milli umferða.

Geymsla: Geymist á köldum en frostlausum stað. Gætið þess að umbúðirnar séu vandlega lokaðar.

Viðbótar upplýsingar

Skrád í gagnagrunn fyrir vistværar byggingarvörur á Nordurlöndunum (Nordic Ecolabelling Building Products Database), sem er skrá yfir vörur sem er heimilt ad nota vid Svansmerkt byggingarverkefni.

Tæknilegar upplýsingar

Vara	Hálfþekjandi viðarvörn
Gljái	20;Hálfmatt
Eðlisþyngd (kg/l)	1.04
Þurrefnisinnihald vigt %	21
Þurrefnisinnihald rúmmál %	19
Efnisnotkun (m ² /ltr.)	15
Lágm. vinnuhitastig við notkun og þornun/hörðnun	Min. +5°C
Þurrktími við 20°C, 60% RH (Timar)	1
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	4
Fullharðnað þurrktími við 20°C, 60% RF	28
bynning	Vatn
Þrif á verkfærum o.s.frv.	Vatn og sápa

Núverandi TDS útgáfa

júlí 2022

Í staðinn fyrir TDS útgáfu

janúar 2015